



## **MAXIMA BRILHO-HS ACABAMENTO ACRÍLICO**

### **PROPRIEDADES:**

Acabamento acrílico High Speed - HS, à base de polímeros especiais que conferem alta resistência ao tráfego intenso e riscos. Proporciona um acabamento final com alta dureza, transparência e um “brilho molhado” insuperável e duradouro.

**APLICAÇÃO:** Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso tratável como exemplo: mármore e granito antigos, granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, etc. Rende até 80m<sup>2</sup>.

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Aparência</b>                  | Líquido        |
| <b>Cor</b>                        | Branco Leitoso |
| <b>Odor</b>                       | Característico |
| <b>pH</b>                         | 8,0 - 9,0      |
| <b>Brix %</b>                     | 18,0 - 20,0    |
| <b>Densidade (g/mL)</b>           | 1,020 - 1,040  |
| <b>Viscosidade, cPs - 20/4°C:</b> | N.A.           |

**MODO DE USO:**

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; -Remover toda a sujeira sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco; - Recomenda-se para um maior rendimento, durabilidade e reflexão do brilho da MAXIMA BRILHO-HS, a utilização de 2 camadas de MAXIMA SELADOR, obedecendo criteriosamente o tempo de secagem entre cada demão, seguindo as instruções do rótulo; - Após a aplicação do selador, iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA BRILHO-HS, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com auxílio de mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente. É imprescindível que camadas adicionais sejam aplicadas com a anterior absolutamente seca; - Recomendamos aplicar no início da implantação, do primeiro dia, 2 camadas do acabamento acrílico, para que não ocorra embaçamento ou perda do brilho, e nos demais dias, um total de 4 a 6 camadas de MAXIMA BRILHO-HS dependendo das condições do piso e do tráfego; -Após 24 horas, da aplicação da última camada de MAXIMA BRILHO-HS, efetuar o polimento do acabamento, com polidoras HS; - Após polimento, liberar a área para o tráfego. **MANUTENÇÃO:** -Para recuperar o brilho e reparar riscos e arranhões, utilizar produtos restauradores (MAXIMA Restaurador com Brilho), utilizando em seguida polimentadoras HS. Quando necessário, aplicar 1 ou mais camadas de MAXIMA BRILHO-HS observando para que o piso esteja completamente limpo e seco antes da aplicação. Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações. Em pisos do tipo paviflex, não há necessidade de selagem.

**COMPOSIÇÃO:**

Polímero acrílico metalizado, atenuador de espuma, agentes niveladores, plastificante, agente formador de filme, coadjuvante, preservante e água.

**PRAZO DE VALIDADE:**

24 meses a partir da data de fabricação.

**EMBALAGENS:**

6x1 L, 2x5 L

**PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:**

25351.459811/2015-59

**CERTIFICAÇÕES:**

Embalagem Reciclável

